

建築用乾式施工膠(黑白膠)

◎物性比較

型號	CMBF01A/01B(吉達)	A/B(他牌)
施工可使用時間	4 分(25°C/20g)	4 分(25°C/20g)
硬化時間	30 分(25°C/20g)	30 分(25°C/20g)
完全硬化時間	24hr(25°C/20g)	24hr(25°C/20g)
接著強度 ^a	67.6	38

型號	CMBF01A/01B(吉達)	A/B(他牌)
硬化時間 ^b	Shore D	Shore D
20min.	43	41
30min.	55	64
40min.	71	73
1 hr.	74	77
4hr.	82	80
24hr.	82	81

PS：a.10 天養生期/25°C，鐵片接著強度，ASTM D1002

Lap Shear Strength (Steel Substrates) (Kgf/cm²)。

b. Shore D 25°C，20g。

所提供數據資料皆為吉達化學研發人員在控制的條件下所獲得的，各項數據與資料僅供參考，使用結果應以實際使用條件為主，故使用者必須自行試驗出理想的生產方法與合適的應用產品、